Thermothane®

scellant à émulsion

ENTRETIEN DES PLANCHERS

FICHE TECHNIQUE

Emballage	Code
4 x 4 L	1111278001
20 L	1111334001
210 L	1111390001

Description:

THERMOTHANE est un scellant thermoplastique-uréthane aqueux, spécialement formulé pour protéger les surfaces intérieures non-résilientes telles que le ciment, la tuile de terre cuite, la tuile mexicaine, la tuile non-glacée, l'ardoise et autres. THERMOTHANE ne contient aucun solvant, il est inodore, sèche rapidement et est antidérapant. Ce scellant aqueux à émulsion, est utilisé pour usage industriel et institutionnel et lorsque la durabilité et la résistance aux produits chimiques, à l'eau et au jaunissement sont les propriétés essentielles recherchées.

Mode d'emploi:

1. Balayer le plancher pour enlever la saleté et les débris. À l'aide d'un décapant dégraissant industriel et d'une récureuse à planchers appropriée (munie d'un tampon à décaper ou brosse métallique), enlever les résidus de graisse, d'huile et autres saletés. Vérifier au préalable l'adhésion du bouche-pores.
2. Avec une moppe ou un applicateur, appliquer deux ou trois couches de bouche-pores. Laisser sécher 30 à 60 minutes entre chaque couche (prévoir une période de séchage plus longue selon l'humidité ambiante).
3. Éviter toute circulation intense pendant 6 à 8 heures.

ATTENTION: ce bouche pores n'est pas un durcisseur de béton. Ne pas appliquer sur un béton neuf de moins de 30 jours.
GARDER À L'ABRI DU GEL.

BIODÉGRADABLE. LA DÉGRADABILITÉ A ÉTÉ DÉTERMINÉE SELON L'ESSAI N°301D DE L'OCDE.

Sécurité:

SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	0
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Très élevé

Propriétés physiques:

Apparence	liquide opaque
Couleur	blanc
Odeur	acrylique
Gravité spécifique	1.010 – 1.030
pH	7.5 – 8.0
Solides (% Brix)	26.0 – 28.0%

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

Le groupe Avmor Group

Avmor ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com courriel: clientservice@avmor.com

Une compagnie enregistrée ISO

11910117011